

Do powierzchni  
z połyskiem  
i półpołyskiem

### Zapobiega ślizganiu



Łagodny, przyjemny  
zapach



Zabezpiecza i  
odnawia każdy rodzaj  
lakierowanego  
parkietu lub podłogi



Do pielęgnacji  
parkietów\*, podłóg z  
tworzyw sztucznych  
(płytek i wykładzin  
PCV, linoleum, paneli,  
laminatów)



# Metalizator

## PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Specjalnie dobrana receptura METALIZATORA BLANCHON pozwala łączyć twardość żywic akrylowych z elastycznością wosków polietylenowych, co pozwala na uzyskanie trwałego zabezpieczenia polakierowanej powierzchni (i podłóg z tworzyw sztucznych).
- METALIZATOR tworzy na powierzchni lakieru cienką, jednolitą powłokę, która wypełnia pory, zapobiega osiadaniu brudu, zabezpiecza podłogę przed skutkami intensywnej eksploatacji i powstawaniem czarnych śladów po obuwiu. Nie wymaga polerowania.
- Z uwagi na wysoką stabilność zawartych w formule kopolimerów, METALIZATOR nie żółknie, nie łuszczy się a jego charakterystyczna przyczepność do powierzchni sprawia, że posiada właściwości antypoślizgowe.
- Jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami lakierów do parkietu.
- METALIZATOR jest białym płynem, który staje się przezroczysty po wyschnięciu.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- METALIZATOR nakłada się na wszystkie lakiery do parkietów nie zawierające silikonów, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.
- Pierwsze zastosowanie METALIZATORA polecane jest nie wcześniej niż po upływie 10 dni od polakierowania podłogi.
- Do prawidłowego przygotowania powierzchni należy użyć środka DECAPANT DB BLANCHON (wlać 0,5 litra środka do 10 litrów ciepłej wody) i zmywać<sup>(1)</sup> powierzchnię mopem. Oczyszczoną w ten sposób powierzchnię przecierać następnie przy pomocy wilgotnej szmaty, często płukanej w czystej wodzie.
- Przed zastosowaniem METALIZATORA upewnić się, że podłoga jest sucha, czysta i niczym nie zatłuszczona.
- Uwaga: w przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, których drewno może być wyjątkowo higroskopijne (jak np. buk) należy najpierw wypróbować działanie na małym widocznym fragmencie.

<sup>(1)</sup>Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.

## SPOSÓB UŻYCIA

- Nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy METALIZATORA przy pomocy mopa, bawełnianej szmatki, miotły z mikrofibry lub miotły-gąbki.
- Odczekać 1 godzinę między nanoszeniem poszczególnych warstw. Czas ten jest konieczny do uzyskania całkowitej polimeryzacji.

### Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Do wody można ewentualnie dodać niewielką ilość środka DECAPANT DB.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

## SCHNIĘCIE

- Pyłosuchość: około 15 minut.
- Schnięcie "pokrywane": po 1 godzinie w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: po około 1h30.

## WYDAJNOŚĆ

- 40 do 50 m<sup>2</sup> z 1 litra.

**Blanchon**

# Metalizator

## PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- Przetrzeć powierzchnię na mokro środkiem czyszczącym LISABRIL BLANCHON (można ją później ewentualnie wypolerować białym lub beżowym padem).
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza, miotły albo wełnianej szmatki. Od czasu do czasu, przetrzeć na mokro LISABRIL, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami (nie stosować środków amoniakowych, ściągających i silikonowych).
- Pielęgnację można realizować na zmianę ze środkiem PROTEKTOR BLANCHON.
- Renowację powierzchni pokrytej METALIZATOREM przeprowadza się przez nałożenie świeżej warstwy, co pozwala łatwo utrzymywać piękny wygląd.

N.B.: w przypadku zastosowania metody natryskowej można również rozpylać LISABRIL rozcieńczony o ok. 20% wodą i rozprowadzać go monoszlifierką wyposażoną w czerwony pad.

DANE TECHNICZNE	
PRZEZNACZENIE	ZABEZPIECZANIE I RENOWACJA LAKIEROWANYCH PARKIETÓW, PODŁÓG DREWNIANYCH I PANELI PODŁOGOWYCH
TYP ŻYWIC	Akrylowe z kompleksem metalowym
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b
GĘSTOŚĆ	1 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	30 sekund (kubek Afnor nr 2,5 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oraz na <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
pH	8,5
POKRYWANIE	1 godzina
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Nie dotyczy
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	Nie dotyczy
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	METALIZATOR jest wrażliwy na detergenty zasadowe, nie należy więc stosować ich do pielęgnacji. Do tego celu używać jedynie środka LISABRIL
ZALECENIA W UŻYCIU	Chronić przed mrozem podczas transportu i przechowywania

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекję Handlową 20.03.2009.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.  
Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze.  
Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.  
Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.