

MURLEP 125

Cienkowarstwowa zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego i silikatowych

Charakterystyka:

Zaprawa murarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę do murowania cienkowarstwowego. Dobrze urabialna, łatwa w stosowaniu. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin między elementami muru.

Przeznaczenie:

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów z bloczków z betonu komórkowego (np. gazobetonu) oraz z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) łączonych na cienie spoiny. Może być ponadto stosowana wewnątrz budynku do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian wykonanych z bloczków.

Dane techniczne:

Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,47 g/cm³
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,40 g/cm³
Przyczepność do podłoża: zniszczenie w podłożu
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: M5
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: $\leq 0,3 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}$
Przepuszczalność pary wodnej μ (wartość tabelaryczna): 5/20
Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): $\geq 0,30 \text{ MPa}$
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): $< 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
Reakcja na ogień: Klasa A1
Uziarnienie: 0–0,5 mm
Czas korekty: $\geq 7 \text{ min}$
Zawartość chlorków: 0,1%Cl
Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: $\leq 0,0002\%$

Dane wykonawcze:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania z wodą: ok. 6,25-6,5 litra wody na 25 kg suchej mieszanki
Grubość spoin: od 1 do 3 mm
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 godziny (w temperaturze +20°C i wilgotności powietrza ok. 60%)
Zużycie: ok. 1,40 kg suchej mieszanki na 1 dm³ świeżej zaprawy
Dla bloczków o szerokości 18cm ok. 4kg; o szerokości 24cm: ok. 6kg/m²; o szerokości 36cm: ok. 9kg/m². Przy stosowaniu bloczków na pióro i wpust zużycie będzie mniejsze o ok. 15%.

Sposób użycia:

Przygotowanie materiałów ściennych: Elementy przeznaczone do układania w murze powinny być wolne od kurzu, pyłów, okruszków i innych zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność zaprawy. Należy przygotować taką ilość materiałów, aby było możliwe wykonanie ścian konstrukcyjnych w obrębie jednej kondygnacji z elementów tej samej odmiany i klasy wytrzymałości. Należy stosować elementy o wysokiej dokładności wymiarów. Odchyłki wymiarów bloczków z betonu komórkowego, łączonych na cienie spoiny nie powinny przekraczać: na długości $\pm 3 \text{ mm}$, na wysokości i grubości $\pm 2 \text{ mm}$.

Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolno obrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Masa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany; po rozprowadzeniu na murze, ząbki utworzone przez prowadzoną kielnię nie mogą się jednak rozpląwać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielanie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

Sposób stosowania: Mury z cienkimi spoinami można wykonywać, jeśli grubość ściany równa jest grubości zastosowanego bloczka. Mury o grubości wymagającej łączenia bloczków i płytek (elementów uzupełniających), należy wykonywać tradycyjnie, najlepiej przy użyciu zaprawy ciepłochronnej. Zaprawę klejącą należy nanosić na górną powierzchnię niższej ułożonej warstwy bloczków (spoina pozioma) oraz na powierzchnię boczną elementu sąsiedniego (spoina pionowa). Przy użyciu bloczków łączonych na pióro i wpust, spoiny pionowej na ogół nie wypełnia się zaprawą. Przed nałożeniem zaprawy klejącej, wierzch poprzedniej warstwy bloczków należy w niezbędnych przypadkach wyrównać, a następnie dokładnie zmieść miękką szczotką. Do wyrównywania bloczków o gęstości objętościowej 400 i 500 kg/m³ wykorzystuje się pacę pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym. Do wyrównywania bloczków o większej gęstości stosuje się specjalne pace do strugania, mające szereg zębatych ostrzy. Do rozprowadzania zaprawy klejącej należy stosować specjalne kielnie korytkowe o szerokości dostosowanej do grubości bloczków lub kielnie płaskie z krawędziami ząbkowanymi o wielkości ząbka 4-8 mm. Bloczki należy układać na świeżej warstwie zaprawy i dobijać gumowym młotkiem. Należy przestrzegać zasad przewidywania. Wyciśnięty ze spoin ewentualny nadmiar zaprawy, należy ostrym ruchem zebrać kielnią. Prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie.

Czyszczenie narzędzi:

Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Opakowania:

Worki 25kg na paletach po 48 sztuk.

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Ostrzeżenie:

Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dokument odniesienia:

PN-EN 998-2:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.”

Data aktualizacji:

12/2012

KREISEL®

KLEJE • GIPSY • TYNKI