

Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS



Edycja 05/2011

Przeznaczenie:

Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS to modyfikowana masa asfaltowa SBS do uszczelniania pokryć dachowych.

Zakres stosowania:

Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS jest masą uszczelniającą stosowaną na zimno do:

- wykonywania uszczelnień na pokryciach dachowych,
- wykonywania izolacji przeciwwodnych elementów budowlanych,
- wypełniania spękań i fug,
- uzupełniania tradycyjnej izolacji bitumicznej,
- przyklejania pap w naprawach pokryć dachowych,
- sklejania zakładów papowych,
- uszczelnień wokół kominów, anten, wywiewek kanalizacyjnych, itp.

Sposób stosowania:

Szpachlę należy nanosić na suche podłoże za pomocą szpachelki lub kielni. Przed aplikacją należy sprawdzić stan podłoża, usunąć wszystkie zanieczyszczenia oraz luźne elementy zmniejszające przyczepność, następnie zagruntować naprawiane podłoże za pomocą roztworu gruntującego Siplast Primer® Szybki Grunt SBS.

Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS jest gotowa do użycia po uprzednim, dokładnym wymieszaniu pojemnika/ wstrząśnięciu kartusza. Prace należy wykonywać w temperaturach od +5°C do +25°C. Należy unikać wyższych temperatur i silnego nasłonecznienia. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. W przypadku wykonywania trwałego łączenia spoin powyżej 10 mm należy wkleić taśmę wzmacniającą pomiędzy dwie warstwy Siplast Szpachla® Szybka Izolacja.

Przed użyciem kartusza zaleca się jego wstrząśnięcie, a następnie obcięcie wkręcanego wylotu minimum w jego połowie, w celu uzyskania wypływu gęstej szpachli - przy zbyt małym nacięciu widoczny będzie wyciek rzadkiego rozpuszczalnika. Drobnny wyciek rozpuszczalnika z kartusza nie wpływa na jakość produktu.

Do podklejania pap i gontów bitumicznych stosować cienką warstwę produktu.

Produkt jest gotowy do użycia po otworzeniu pojemnika - nie należy go dodatkowo rozcieńczać rozpuszczalnikami organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika może skutkować zgęstnieniem masy bitumicznej.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.



Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Wydajność:

Uzależniona jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac oraz od stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury aplikacji

Informacje praktyczne:

- ilość w opakowaniu: 5 kg, kartusz 400 g
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji
- zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach, jest elastyczna do temperatury -15°C
- nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury, wykazuje brak spływności nawet przy +90°C

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B24620:1998/Az1:2004
Deklaracja Zgodności nr 5/B/2010
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0574/01/2008

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa

