


Promat

by etex



Cennik 2026

Wydanie 05.2026



Spis treści



STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA PROMAT 2

PŁYTY OGNIOSCHRONNE 4

PROMATECT®-H	5
PROMATECT®-L	6
PROMATECT®-L500	7
PROMATECT®-LT	8
PROMATECT®-XS	9
PROMAXON®-Typ A	10
PROMATECT®-100X.....	11
DURASTEEL®.....	12



AKCESORIA 13

Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO	14
Klej Promat®-K 84	15
Promat®-SR-Impregnat	16
Promat®-Impregnat 2000	17
System zawiesi Promat®	18



FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI 19

PROMAPAINTE®-SC3	20
PROMAPAINTE®-SC4	21
PROMASPRAY® P300	22
PROMADUR®	23
PROMADUR® Top Coat	24



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE 25

PROMASTOP® MG III	26
PROMASTOP®-M	27
PROMASTOP®-FC MD	28
PROMASTOP®-W	29
PROMASTOP®-FC3	30
PROMASTOP®-FC6	31
PROMASTOP®-FB.....	32
PROMASTOP®-I	33
PROMASTOP®-CC	34
PROMASTOP®-CC CB	35
PROMAFOAM®-C	36
PROMAFOAM®-2C	37
PROMASEAL®-A	38
PROMASEAL®-AG	39
PROMASEAL®-A Spray	40



INNE 42

PROMASEAL® - kratki wentylacyjne	43
Kłapy rewizyjne Promat® - Typ SP	44
Kłapy rewizyjne Promat®	45
Drzwi rewizyjne Promat®	46

UWAGA!

Ceny materiałów podano w PLN.
Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Sprzedaży.



Płyty ogniochronne

PROMATECT®-H
PROMATECT®-L
PROMATECT®-L500
PROMATECT®-LT
PROMATECT®-XS
PROMAXON®-TYP A
PROMATECT®-100X
DURASTEEL®



PROMATECT®-H

OPIS MATERIAŁU


Silikatowo-cementowe płyty ogniopronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych, elementów żelbetowych i stropów drewnianych. Jest elementem składowym systemu Promaduct®-500.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0206



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
	PROMATECT®-H	$\lambda = 0,175 \text{ W/mK}$	$\rho = 870 \text{ kg/m}^3$		
4079	6	1250 × 2500	5,3	65 (=203,125 m²)	153,40
4083	8	1250 × 2500	7,0	50 (=156,250 m²)	187,90
4090	10	1250 × 2500	8,7	40 (=125,000 m²)	242,00
4096	12	1250 × 2500	10,5	30 (=93,750 m²)	289,00
4101	15	1250 × 2500	13,1	25 (=78,125 m²)	351,60
4112	20	1250 × 2500	17,4	20 (=62,500 m²)	473,70
4118	25	1250 × 2500	21,8	15 (=46,875 m²)	590,40

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L 500



Masa szpachlowa
Promat® Ready Mix PRO



Klej Promat®-K 84



PROMATECT®-L

OPIS MATERIAŁU


Silikatowo-cementowe płyty ogniopronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-07/0296



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
	PROMATECT®-L	λ = 0,083 W/mK	ρ = 450 kg/m³		
5826	20	1200 × 2500	9,0	49 (=147 m²)	389,60
5827	25	1200 × 2500	11,3	40 (=120 m²)	476,70
5828	30	1200 × 2500	13,5	32 (=96 m²)	558,10
5830	40	1200 × 2500	18,0	25 (=75 m²)	727,40
5831	50	1200 × 2500	22,5	20 (=60 m²)	875,60

Powiązane produkty



Masa szpachlowa
Promat® Ready Mix PRO



Impregnat
Promat®-Imprägnierung
2000



Impregnat
Promat®-SR
-Imprägnierung



PROMATECT®-L500

OPIS MATERIAŁU


Silikatowo-cementowe płyty ogniopronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających systemem Promaduct® 500 oraz Promaduct® E600S. Służy także do wykonywania ścian ogniopronnych oraz ogniopronnych kanałów kablowych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0218



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
	PROMATECT®-L500	$\lambda = 0,090 \text{ W/mK}$	$\rho = 500 \text{ kg/m}^3$		
308726	20	1200 × 2500	10,0	49 (= 147 m²)	277,70
308727	25	1200 × 2500	12,5	40 (= 120 m²)	295,30
308728	30	1200 × 2500	15,0	32 (= 96 m²)	326,20
308730	35	1200 × 2500	17,5	28 (= 84 m²)	380,90
308731	40	1200 × 2500	20,0	25 (= 75 m²)	455,80
308746	50	1200 × 2500	25,0	20 (= 60 m²)	544,00

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-H



Klej Promat®-K 84



System zawiesi Promat®



PROMATECT®-LT

OPIS MATERIAŁU


PROMATECT®-LT to samonośna, związana cementem płyta ognioschronna na bazie krzemianu wapnia. Charakteryzuje się średnio-niską gęstością objętościową, wysoką izolacyjnością, stabilnością wymiarową i może być obrabiana narzędziami do drewna

ZAKRES STOSOWANIA

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających w systemie PROMADUCT®-LT kompatybilnym z PROMADUCT®-500 oraz E₆₀₀S.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2025/2938 wydanie 1.



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
304353	40	$\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$ $\rho = 650 \text{ kg/m}^3$ 1200 × 2500	26,0	20 (= 60m²)	483,00

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-H



Klej Promat®-K 84



System zawiesi Promat®



PROMATECT®-XS

OPIS MATERIAŁU

Powlekane niepalnymi matami z włókien szklanych gipsowe płyty ognioschronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć (przepuszczalność pary wodnej $\mu=10$). W obróbce porównywalne do płyt g-k.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wykonywania okładzin konstrukcji stalowych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT®-XS są zapakowane na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-18/0645



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
	PROMATECT®-XS	$\lambda = 0,25 \text{ W/mK}$ $\rho = 915 \text{ kg/m}^3$			
299042	12,5	1200 × 2500	11,4	40 (= 120 m²)	113,20
299044	15,0	1200 × 2500	13,7	32 (= 96 m²)	135,00
299045	20,0	1200 × 2500	18,3	24 (= 72 m²)	145,10
299046	25,0	1200 × 2000	22,9	24 (= 72 m²)	171,30

Powiązane produkty



Masa szpachlowa
Promat® Ready Mix PRO



PROMAXON®-Typ A

OPIS MATERIAŁU

Krzemianowo-wapniowe płyty ognioschronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania stropów drewnianych, wykonywania ścian ogniowych oraz sufitów podwieszanych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMAXON®-Typ A zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0215



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
	PROMAXON®-Typ A	$\lambda = 0,270 \text{ W/mK}$	$\rho = 850 \text{ kg/m}^3$		
5916	8	1200 × 2500	6,8	50 (= 150 m²)	131,70
302715	10	1200 × 2500	8,5	50 (= 150 m²)	149,50
302719	12	1200 × 2500	10,2	40 (= 120 m²)	169,70
302723	15	1200 × 2500	12,8	35 (= 105 m²)	193,90
302728	18	1200 × 2500	15,3	30 (= 90 m²)	228,40
302732	20	1200 × 2500	17,0	25 (= 75 m²)	252,50
302737	25	1200 × 2500	21,3	20 (= 60 m²)	316,20

Powiązane produkty



Masa szpachlowa
Promat® Filler PRO



Masa szpachlowa
Promat® Ready Mix PRO



Masa szpachlowa
Promat® Finish PRO



PROMATECT®-100X

OPIS MATERIAŁU


Krzemianowo-wapniowe płyty ognioschronne wzmocnione włóknem szklanym, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do płyt g-k.

ZAKRES STOSOWANIA

Płyty przeznaczone są do wykonywania ognioodpornych sufitów podwieszanych, ścian szachtowych oraz zwiększenia odporności ogniowej istniejących ścian murowanych i betonowych oraz stropów masywnych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/0932



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
	PROMATECT®-100X	$\lambda = 0,25 \text{ W/mK}$	$\rho = 840 \text{ kg/m}^3$		
209286	12	1200 × 2000	10,1	60 (=144 m²)	78,50
167699	20	1200 × 2000	16,8	32 (=76,80 m²)	99,50

Powiązane produkty



Płyta
Promat®-L 500



Klej Promat®-K 84



Masa szpachlowa
Promat® Ready Mix PRO



DURASTEEL®

OPIS MATERIAŁU


DURASTEEL®- to płyta na bazie krzemianów i wapnia pokryta perforowaną stalą ocynkowaną, co czyni ją solidną bazą dla szerokiej gamy systemów przegród ogniochronnych i przeciwwybuchowych w warunkach pożarów węglowodorowych, oraz zapewnia ochronę przed ciekłym szkłem i metalem. Płyta jest klasyfikowana jako niepalna, A1.

ZAKRES STOSOWANIA

- Osłona termiczna chroniąca przed cyklicznym lub ciągłym promieniowaniem cieplnym,
- Osłona termiczna chroniąca przed odpryskami metalu lub iskrami,
- Mobilne osłony termiczne,
- Ściany blisko źródeł ciepła,
- Ściany osłonowe przed wybuchem,
- Obudowy do dużych obciążeń,
- Zabezpieczenie dachu pod fotowoltaikę.

OPAKOWANIE

Płyty DURASTEEL® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m²]
302016	9,5	1200 x 2500	21	25 (=75 m²)	1 050,40

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-A



Akcesoria

Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO
Klej Promat®-K 84
Promat®-SR-Impregnat
Promat®-Impregnat 2000
System zawiesi Promat®



Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO

OPIS MATERIAŁU

Promat® Ready Mix PRO jest winylową masą gotową przeznaczoną do spoinowania oraz ostatecznego wykańczania powierzchni płyt ogniochronnych Promat®.

Ze względu na wysokie parametry dotyczące przyczepności produktu, Promat® Ready Mix PRO charakteryzuje się dużą twardością powierzchniową.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wypełnienia i wygładzenia fug między płytami PROMATECT®, szpachlowania narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, do pełnopowierzchniowego szpachlowania płyt PROMATECT®. Do wypełnienia i szpachlowania rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Stosowanie wyłącznie wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE

- szpachlowanie połączeń – ok. 300 g/mb
- pełnopowierzchniowe szpachlowanie – ok. 1,2 kg/m²/mm

FORMA DOSTAWCZA

Pojemniki z tworzywa sztucznego.

Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
291041	Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO	wiadro plastikowe, 20 kg	32	251,90

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L500



Płyta
PROMAXON®-Typ A



Płyta
PROMATECT®-100X



Klej Promat®-K 84

OPIS MATERIAŁU

Szkoło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem. Materiał niepalny.

ZAKRES STOSOWANIA

Specjalny środek klejący stosowany w ochronie przeciwpożarowej i w technice wysokich temperatur.

ZUŻYCIE

Ok. 1,2 - 1,8 kg/m², w zależności od rodzaju klejonych powierzchni.

FORMA DOSTAWCZA

Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku. Dostawa tylko pełnych opakowań.




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Paleta	Cena [PLN/szt.]
4039676	Klej Promat®-K 84	wiadro plastikowe, 15 kg	33 pojemniki	409,60
4039670		worek foliowy, 1 kg	60 kartonów po 10 sztuk	36,90

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMATECT®-H



System zawiesi Promat®



Promat®-SR-Impregnat

OPIS MATERIAŁU

Promat®-SR-Imprägnierung jest bezrozpuszczalnikowym środkiem impregnującym na bazie krzemianów. Kolor – niebieski.

ZAKRES STOSOWANIA

Promat®-SR-Imprägnierung jest stosowany do wewnętrznego impregnowania przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, chroniąc je przed działaniem agresywnych środków.

ZUŻYCIE DLA PŁYT PROMATECT®

- PROMATECT®-H – ok. 350 g/m²
- PROMATECT®-L – ok. 550 g/m²
- PROMATECT®-L500 – ok. 600 g/m²
- PROMATECT®-LT – ok. 550 g/m²

UWAGI SZCZEGÓLNE

Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
4039910	Promat®-SR-Imprägnierung	pojemnik plastikowy, 10 l	907,50


Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L500



Płyta
PROMATECT®-LT



Płyta
PROMATECT®-H



Promat®-Imprägnat 2000

OPIS MATERIAŁU

Promat®-Imprägnierung 2000 jest bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów.

ZAKRES STOSOWANIA

Promat®-Imprägnierung 2000 służy do impregnacji płyt ogniochronnych PROMATECT®, dla ochrony przed bezpośrednim działaniem wód opadowych.

ZUŻYCIE DLA PŁYT PROMATECT®

- PROMATECT®-H – ok. 250 g/m²
- PROMATECT®-L – ok. 450 g/m²
- PROMATECT®-L500 – ok. 550 g/m²

UWAGI SZCZEGÓLNE

Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
4039908	Promat®-Imprägnierung 2000	pojemnik plastikowy, 10 l	871,10


Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L500



Płyta
PROMATECT®-LT



Płyta
PROMATECT®-H



System zawiesi Promat®

OPIS MATERIAŁU

System zawiesi Promat® składa się z kompletu elementów niezbędnych do prawidłowego podwieszenia systemu Promaduct® oraz kanałów kablowych Promat®. W skład systemu zawiesi Promat® wchodzi między innymi szyny montażowe Promat®, pręty gwintowane Promat® czy też zaślepki do szyny montażowej (2 szt. gratis do każdej szyny montażowej).

ZAKRES STOSOWANIA

Do podwieszania przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT® oraz kanałów kablowych Promat®.




Artykuł nr	Opis	Wymiary [mm]	Opakowanie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4062788	Szyna montażowa Promat®	41 x 41 x 2,5 dł. 2000		101,20
4062787	Łącznik do szyny montażowej Promat®			52,30
4062814		M8 x 2000	sprzedaż na sztuki	11,70
4062812	Pręt gwintowany Promat®	M10 x 2000		18,00
4062813		M12 x 2000		25,60
4066938		60 x 40 x 1 dł. 1000		33,50
4067912	Kątownik montażowy Promat®	40 x 40 x 2 dł. 2000		94,70

Artykuł nr	Opis	Wymiary [mm]	Opakowanie [szt.]	Cena [PLN/op.]
4062804		M8	50	49,50
4062802	Złączka gwintowana	M10	50	76,20
4062803		M12	15	44,60
4062809		M8	100	16,50
4062807	Nakrętka sześciokątna	M10	100	28,90
4062808		M12	100	41,20
4062819		Ø 8.5/36	50	35,10
4062817	Podkładka okrągła powiększana	Ø 10.5/36	50	35,10
4062818		Ø 12.5/36	50	35,10
4062822	Zaślepka do szyny montażowej Promat®	41 x 41	25	60,70

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L 500



Płyta PROMATECT®-LT



Klej Promat®-K 84



Farby i natryski do zabezpieczeń

PROMAPAIN[®]-SC3
PROMAPAIN[®]-SC4
PROMASPRAY[®] P300
PROMADUR[®]
PROMADUR[®] Top Coat



PROMAPAIN[®]-SC3

OPIS MATERIAŁU

Farba PROMAPAIN[®] SC3 jest wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMAPAIN[®] SC3 służy do zabezpieczania słupów i belek stalowych. Klasa odporności ogniowej do R180.

OPAKOWANIE

Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/1258




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
106239	PROMAPAIN [®] -SC3	wiadro jednorazowego użytku, 25 kg	3 256,90

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT[®]-XS



Płyta
PROMATECT[®]-H



Płyta
PROMATECT[®]-L



PROMAPAIN[®]-SC4

OPIS MATERIAŁU

PROMAPAIN[®]-SC4 jest bezrozpuszczalnikową, wodorozcieńczalną farbą do zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej R15 – R 120.

ZAKRES STOSOWANIA

Dla elementów konstrukcji stalowych oraz stalowych ocynkowanych o profilach zamkniętych i otwartych na zewnątrz, jak również wewnątrz pomieszczeń w warunkach agresywności korozyjnej od C1 do C3.

OPAKOWANIE

Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-13/0198




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
116449	PROMAPAIN [®] -SC4	wiadro jednorazowego użytku, 25 kg	1 805,60

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT[®]-XS



Płyta
PROMATECT[®]-H



Płyta
PROMATECT[®]-L



PROMASPRAY® P300

OPIS MATERIAŁU

Specjalna zaprawa ogniochronna składająca się z wermikulitu i gipsu bądź wermikulitu i cementu portlandzkiego.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, żelbetonowych, drewnianych w budownictwie ogólnym.

FORMA DOSTAWCZA

Natryski ogniochronne są dostarczane w opakowaniach jak poniżej. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 11/0043



Artykuł nr	Produkt	Forma dostawcza	Cena [PLN/kg]	Cena [PLN/szt.]
149948	PROMASPRAY® P300	worek, 20 kg	7,75	167,70
Artykuł nr	Produkt dodatkowy	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]	
4071168	BONDSEAL®	pojemnik, 25 kg	919,30	

Powiązane produkty



Farba
PROMAPAINTE®-SC3



Farba
PROMAPAINTE®-SC4



Płyta
PROMATECT®-XS



PROMADUR®

OPIS MATERIAŁU

PROMADUR® to wodorozcieńczalna, przezroczysta farba pęczniająca służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMADUR® stosuje się w celu obniżenia stopnia palności elementów drewnianych.

ZUŻYCIE

W zależności od wymagań stosuje się max. 500 g/m² PROMADUR® na jedną warstwę. Czas schnięcia przy temp. +20°C i wilgotności względnej 65% wynosi 24 godziny.

OPAKOWANIE

PROMADUR® dostarczany jest w plastikowych pojemnikach (12,5 kg).



Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Waga [kg]	Cena [PLN/szt.]
4060213	PROMADUR®	wiadro plastikowe	12,5	1 039,20

Powiązane produkty



Powłoka wierzchnia
PROMADUR® Top Coat



PROMADUR® TOP COAT

OPIS MATERIAŁU

PROMADUR® Top Coat jest jednoskładnikową powłoką wierzchnią stosowaną w celu poprawy odporności na wilgoć i właściwości mechanicznych produktu PROMADUR®.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMADUR® Top Coat stosuje się w celu poprawy m.in. odporności na ścieranie elementów zabezpieczonych PROMADUR®.

ZUŻYCIE

PROMADUR® Top Coat należy aplikować w ilości do 100 g/m² na pojedynczą warstwę. Czas schnięcia to ok. 10 godzin (zupełnie suchy). PROMADUR® Top Coat może być nakładany dopiero po pełnym wyschnięciu PROMADUR®.

OPAKOWANIE

PROMADUR® Top Coat dostarczany jest w metalowych pojemnikach o wadze 5 kg.




Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Waga [kg]	Cena [PLN/szt.]
4060215	PROMADUR® Top Coat	wiadro metalowe	5	685,80

Powiązane produkty



Farba
PROMADUR®



Przejścia instalacyjne

PROMASTOP® MG III
PROMASTOP®-M
PROMASTOP®-FC MD
PROMASTOP®-W
PROMASTOP®-FC3
PROMASTOP®-FC6
PROMASTOP®-FB
PROMASTOP®-I
PROMASTOP®-CC
PROMASTOP®-CC CB
PROMAFOAM®-C
PROMAFOAM®-2C
PROMASEAL®-A
PROMASEAL®-AG
PROMASEAL®-A SPRAY

Przeczytaj więcej na temat
przejść instalacyjnych



PROMASTOP® MG III

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP® MG III to związana cementem sucha zaprawa. Zaprawa jest łatwa w obróbce z powodu swej dobrej przyczepności do podłoża oraz plastyczności.

ZAKRES STOSOWANIA

Zaprawa PROMASTOP® MG III jest stosowana do montażu kłap i drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany.

WYDAJNOŚĆ

Z jednego worka suchej zaprawy (25 kg) i ok. 5,3 l wody uzyskuje się przy właściwym przygotowaniu ok. 12,5 l (0,013 m³) świeżej zaprawy.

OPAKOWANIE

Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego worka zaprawy PROMASTOP® MG III dołączane jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba worków na paletcie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4088153	PROMASTOP® MG III	worek papierowy 25 kg	42	151,20

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-A



Kłapy rewizyjne Promat®



PROMASTOP®-M

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-M jest zaprawą ognioodporną na bazie cementu. Może być stosowana z wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASTOP®-M jest zaprawą służącą do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, kłap oraz drzwi przeciwpożarowych.

OBRÓBKA

Zaprawa PROMASTOP®-M może być przygotowana wszelkimi dostępnymi maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem. Zaprawa PROMASTOP®-M jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się proporcję rozrabiania 5:2,4 (zaprawa-woda). Po przygotowaniu zaprawa nadaje się do użytku przez ok. 60 min. Raz otwarte opakowanie powinno być szybko zużyte.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego worka zaprawy PROMASTOP®-M dołączane jest 5 szt naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-25/0726



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba worków na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
160933	PROMASTOP®-M	worek papierowy 20 kg	40	240,60

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-FC



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-AG



PROMASTOP®-FC MD

OPIS MATERIAŁU

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC MD mają formę taśmy z materiału pęczniejącego obudowanej nierdzewną blachą stalową.

ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC MD zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC MD służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ 200 mm, instalacji klimatyzacji oraz rur stalowych w izolacjach palnych.

FORMA DOSTAWCZA

W jednym tekturowym opakowaniu znajduje się taśma o długości 3200 mm, po 7 sztuk klamer zamykających A i B oraz 21 sztuk uchwytów mocujących C.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania kołnierza PROMASTOP®-FC MD dołączane jest 7 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0215



Artykuł nr	Opis		Cena [PLN/szt.]
166416	PROMASTOP®-FC MD		1 585,50
Artykuł nr	Opis	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [PLN/op.]
4076252	Klamry zamykające A oraz B	18 par	126,60
4076254	Uchwyt mocujący C	42	176,40
Artykuł nr	Opis		Cena [PLN/szt.]
4076255	Uchwyt mocujący D (minimalna ilość zakupu to 10 sztuk + wielokrotność)		17,40


Powiązane produkty




Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



Wełna skalna
PROMASTOP®-CC CB



PROMASTOP®-W

OPIS MATERIAŁU

Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W służy do zabezpieczenia przejścia rur przez przegrody. PROMASTOP®-W jest taśmą pęczniejącą podczas pożaru. Dzięki elastyczności jest możliwość zabezpieczenia rury o dowolnej średnicy. Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie do przejść rur z tworzyw sztucznych. Liczba warstw zależy od średnicy rur i grubości ścianki. Można stosować bezpośrednio wewnątrz przegrody masywnej lub w uszczelnieniu miękkim zabezpieczonym PROMASTOP®-CC lub PROMASTOP®-I.

ZAKRES STOSOWANIA

Opaska PROMASTOP®-W może być zastosowana w ścianach lekkich, masywnych oraz stropach jako zabezpieczenie przejść rur z wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych takich jak PVC, PE, PP; rur kompozytowych w izolacji palnej.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania opaski PROMASTOP®-W dołączane jest 30 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-25/0727



Artykuł nr	Opis	Zawartość	Cena [PLN/szt.]
111551	PROMASTOP®-W	1 szt./opak. (18 mb)	1 494,20


Powiązane produkty



Zaprawa ogniochronna
PROMASTOP®-M



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



Wełna skalna
PROMASTOP®-CC CB



PROMASTOP®-FC3

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniącej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.

ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego kołnierza PROMASTOP®-FC3 dołączana jest 1 sztuka naklejki służącej do oznakowania przepustu instalacyjnego.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-25/0725



Artykuł nr	Opis	Cena [PLN/szt.]
114614	PROMASTOP FC3/ 32	166,50
114615	PROMASTOP FC3/ 40	168,70
110284	PROMASTOP FC3/ 50	172,50
110283	PROMASTOP FC3/ 56	176,10
110282	PROMASTOP FC3/ 63	178,70
110281	PROMASTOP FC3/ 75	191,40
110279	PROMASTOP FC3/ 90	218,40
110273	PROMASTOP FC3/ 110	210,40
110271	PROMASTOP FC3/ 125	215,70
110269	PROMASTOP FC3/ 160	321,50

Powiązane produkty



Wełna skalna
PROMASTOP®-CC CB



Zaprawa ogniochronna
PROMASTOP®-M



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-FC6

OPIS MATERIAŁU


PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniącej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.

ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego kołnierza PROMASTOP®-FC6 dołączana jest 1 sztuka naklejki służącej do oznakowania przepustu instalacyjnego.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-25/0725



Artykuł nr	Opis	Cena [PLN/szt.]
50049	PROMASTOP FC6/ 50	374,40
50055	PROMASTOP FC6/ 63	349,20
50050	PROMASTOP FC6/ 75	353,10
50051	PROMASTOP FC6/ 90	368,00
50044	PROMASTOP FC6/ 110	372,50
50045	PROMASTOP FC6/ 125	384,40
50052	PROMASTOP FC6/ 160	632,20
50056	PROMASTOP FC6/ 200	788,90
50354	PROMASTOP FC6/ 250	1 281,70
111607	PROMASTOP FC6/ 315	1 799,40

Powiązane produkty



Wetna skalna
PROMASTOP®-CC CB



Zaprawa ogniochronna
PROMASTOP®-M



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-FB

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

OPIS PRODUKTU

PROMASTOP®-FB to elastyczna cegła pęczniująca, która jest stosowana w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i wysokiej temperatury poprzez przepusty instalacyjne. Cegły stosuje się z pianką ogniochronną PROMAFOAM®-2C. Wymiar jednej cegły to 200mm x 144mm x 60mm. Klasa reakcji na ogień – E.

ZAKRES STOSOWANIA

Stosowany w ścianach i stropach w celu uszczelnienia przepustu instalacyjnego. Wykorzystywana z pojedynczymi przepustami kablowymi, wiązkami kabli oraz palnymi i niepalnymi rurami.

ZALETY PRODUKTU

- Elastyczny produkt gotowy do użytku,
- Szybka i bezpyłowa aplikacja,
- Łatwa modernizacja oraz zmiana przepustu.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do cegiełek PROMASTOP®-FB używane są tabliczki dostarczone z pianką PROMAFOAM®-2C, ponieważ produkty stosowane są razem.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-22/0028



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4086822	PROMASTOP®-FB	1 sztuka	540 (18 w kartonie)	108,20

Powiązane produkty



Pianka
PROMAFOAM®-2C



PROMASTOP®-I

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-I to pęczniująca masa na bazie wody. Ze względu na swoje właściwości wypełniające chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła. Jej wysoka plastyczność umożliwia szybką i czystą instalację powlekanych mat ogniochronnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna jest stosowana do zabezpieczania przejść kabli i rur palnych i niepalnych w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się dymu, ciepła i ognia.

ZUŻYCIE

1,9 kg/m²/1 mm.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego wiaderka masy PROMASTOP®-I dołączane jest 15 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0446



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
6703322	PROMASTOP®-I	wiadro plastikowe, 12,5 kg	44	1 400,40

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-CC to ablacyjna masa ogniochronna na bazie wody przeznaczona dla pojedynczych kabli i wiązek kabli.

ZAKRES STOSOWANIA

Jest masą ogniochronną do zabezpieczania przejść kablowych, przejść kombinowanych w ścianach i stropach w klasie odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

ZUŻYCIE

1,33 kg/m²/0,7 mm.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego wiaderka masy PROMASTOP®-CC dołączane jest 15 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 25/0724




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
6702574	PROMASTOP®-CC	wiadro plastikowe 12,5 kg	44	1 497,40

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-FC MD



Wełna skalna
PROMASTOP®-CC CB



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-CC CB

OPIS MATERIAŁU


PROMASTOP®-CC CB to wełna skalna o gęstości 140 kg/m³ pomalowana jednostronnie masą PROMASTOP®-CC na grubość 0,7 mm. Wielkość jednej wełny to 1200x600 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Produkt ten jest stosowany jako wypełnienie otworów w przejściach instalacyjnych kablowych, rurowych oraz mieszanych. PROMASTOP®-CC CB może też posłużyć jako domknięcie otworów pod przyszłe instalacje.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Produkt nie wymaga stosowania tabliczek informacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 25/0724



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba sztuk na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
317219	PROMASTOP®-CC CB 50MM - jednostronna	1200 × 600 × 50 mm	60	204,10

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-FC



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



PROMAFOAM®-C

OPIS MATERIAŁU

PROMAFOAM®-C jest to specjalna, poliuretanowa pianka ogniochronna. Gęstość masy – ok. 20 kg/m³. Kolor – szary.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenie ogniochronne szczelin dylatacyjnych, uszczelnienie przejść przewodów wentylacyjnych oraz przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, wypełnienie wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.

ZUŻYCIE

Z jednego opakowania, przy nieograniczonym pęcznieniu, można uzyskać ok. 25 l piany.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Zawartość [ml]	Cena [PLN/szt.]
4033241	Pojemnik jednorazowego użytku z aplikatorem	12 szt. / karton	750	143,30
4033240	Pojemnik przystosowany do użycia z pistoletem	12 szt. / karton	750	143,30

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



PROMAFOAM®-2C

OPIS MATERIAŁU

PROMAFOAM®-2C jest dwuskładnikową pianką poliuretanową ze składnikami hamującymi palność nie zawierającymi halogenu. Gęstość masy – ok. 215 kg/m³. Kolor – czerwono-brązowy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jest ona przebadana do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Może też być odpowiednia do wypełniania wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.

ZUŻYCIE

Współczynnik spieniania – 1,6-4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania pianki PROMAFOAM-2C dołączane są 4 sztuki naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 22/0026



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Zawartość [ml]	Cena [PLN/szt.]
4086792	Pianka PROMAFAOM-2C	6 szt. /karton	380	275,80
4086793	Dysza mieszająca	1 szt.	-	27,60

Powiązane produkty



Elastyczna cegła pęczniejąca
PROMASTOP®-FB



PROMASEAL®-A

OPIS MATERIAŁU

PROMASEAL®-A jest ogniochronną masą na bazie żywicy akrylowej stosowaną do uszczelniania przejść instalacyjnych, złączy liniowych (dylatacji). Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnianie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A może być również stosowana jako uszczelnienie przejść kablowych.

ZUŻYCIE

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy PROMASEAL®-A - 1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania masy PROMASEAL®-A dołączane jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejskie Oceny Techniczne: ETA 25/0720, ETA-25/0721



Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Pojemność [ml]	Opakowanie zbiorcze	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4089902	PROMASEAL®-A	Pojemnik jednorazowy (kartusz)	310	karton	12	65,50
4058730		Worek foliowy	600	karton	20	119,40

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-I



PROMASEAL®-AG

OPIS MATERIAŁU

Promaseal®-AG wytwarza w przypadku pożaru pianę izolującą, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna Promaseal®-AG jest używana do zabezpieczania przejść kablowych w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

OPAKOWANIE

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy Promaseal®-AG – 1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania masy Promaseal®-AG dołączone jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 25/0723



Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4089918	PROMASEAL®-AG	Pojemnik jednorazowy (kartusz)	310 ml	karton	12	130,70

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-FC MD



PROMASEAL®-A Spray

OPIS MATERIAŁU

PROMASEAL®-A Spray jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Masa jest elastyczna i odporna na wilgoć.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASEAL®-A Spray służy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych. Umożliwia pracę złączy liniowych nawet do 30%. Masą można też zabezpieczyć rury żeliwne oraz stalowe.

OBRÓBKA

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +40°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm trzeba nałożyć 1,9 - 2,1 kg/m². Warstwa grubości 1 mm jest sucha po ok. 12 godz., a po 24 godz. osiąga pełną twardość. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego wiaderka masy PROMASEAL®-A Spray dołączane jest 30 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA-25/0722 

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4060152	PROMASEAL®-A Spray szary	wiadro plastikowe 12 kg	48	1 482,40
4091282	PROMASEAL®-A Spray biały	wiadro plastikowe 12 kg	48	1 558,20
Artykuł nr	Opis	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Cena [PLN/mb.]
4056277	Nirofoil - folia stosowana do dylatacji dymoszczelnych EIS	0,05	1000	565,10

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-A

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Zabezpieczenie przejść
instalacyjnych oraz dylatacji





Inne

Promaseal® – kratki wentylacyjne
Kłapy rewizyjne Promat® – Typ SP
Kłapy rewizyjne Promat®
Drzwi rewizyjne Promat®



PROMASEAL® – kratki wentylacyjne

OPIS MATERIAŁU


Kratki wentylacyjne wykonane są z PROMASEAL®-ST, materiału, który w przypadku pożaru wytwarza pianę izolacyjną, zamykającą szczeliny w elementach budowlanych, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wentylacji kanałów kablowych, przestrzeni międzysufitowych i szybów instalacyjnych. Grubość PROMASEAL®- kratki wentylacyjnych zależy od wymaganej klasy odporności ogniowej. Czynna powierzchnia wentylacyjna kratki wynosi ok. 35 cm².

FORMA DOSTAWCZA

Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0426

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1467

Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-19



Artykuł nr	Odporność ogniowa	Grubość płyt [mm]	Wymiary [mm]	Cena [PLN/szt.]
4037569 *	EI 30	35	93 × 93	173,30
4037570	EI 60	45		223,00
4037571 *	EI 90	60		294,70
4037572	EI 120	75		368,30
4037573	Stalowa blacha maskująca		103 x 123	13,90

* PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE


Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L 500



Klej Promat®-K 84



Płyta
PROMATECT®-H



Klapy rewizyjne Promat® – Typ SP

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

OPIS MATERIAŁU

Klapy rewizyjne występują w odmianie jednoskrzydłowej i są montowane w ścianach (klapy rewizyjne ściennie) lub stropach (klapy rewizyjne sufitowe).

ZAKRES STOSOWANIA

Zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach, stropach lub sufitach podwieszanych o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 30 lub EI 60).



Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
4068584	300 × 300 / 250 × 250	EI 30	1 652,00
4068585	400 × 400 / 350 × 350	EI 30	1 814,40
4068586	500 × 500 / 450 × 450	EI 30	2 065,20
4068587	600 × 600 / 550 × 550	EI 30	2 286,60
4068588	700 × 700 / 650 × 650	EI 30	2 801,40
4068589	800 × 800 / 750 × 750	EI 30	3 186,10
4068590	900 × 900 / 850 × 850	EI 30	3 673,40
4068600	300 × 300 / 250 × 250	EI 60	1 801,20
4068601	400 × 400 / 350 × 350	EI 60	1 990,30
4068602	500 × 500 / 450 × 450	EI 60	2 186,70

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
4068603	600 × 600 / 550 × 550	EI 60	2 511,20
4068604	700 × 700 / 650 × 650	EI 60	3 068,30
4068605	800 × 800 / 750 × 750	EI 60	3 510,80
4068606	900 × 900 / 850 × 850	EI 60	4 031,20
Wymiary niestandardowe			
max. do 1600 × 800 / 1550 × 750 (w ścianie)		EI 30 lub EI 60	na zapytanie
max. do 1200 × 900 / 1150 × 850 (w stropie)		EI 30 lub EI 60	na zapytanie

Powiązane produkty



**Płyta
PROMATECT®-L500**



**Płyta
PROMAXON®-Typ A**



Klapy rewizyjne Promat®


PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

OPIS MATERIAŁU

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klap. Wypełnienie skrzydła klap stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła klap na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniująca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocyliniczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydłowe klapy rewizyjne Promat® mogą być montowane w **stropach masywnych (żelbetowych lub prefabrykowanych)** oraz w sufitach podwieszanych o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa klap rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych zamontowanych nad ognioodpornym stropem.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44



Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
119663	200 × 200 (205 × 205)	EI 30	436,30
119665	300 × 300 (305 × 305)	EI 30	496,70
119666	400 × 400 (405 × 405)	EI 30	526,90
119667	500 × 500 (505 × 505)	EI 30	559,00
116477	600 × 600 (605 × 605)	EI 30	589,10
119668	200 × 200 (385 × 385)	EI 60	800,30
119669	300 × 300 (485 × 485)	EI 60	890,70
119670	400 × 400 (585 × 585)	EI 60	953,10
119671	500 × 500 (685 × 685)	EI 60	1 027,40
119673	600 × 600 (785 × 785)	EI 60	1 091,80
138254	700 × 700 (885 × 885)	EI 60	1 276,80
124778	800 × 800 (985 × 985)	EI 60	1 345,10

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
138471	200 × 200 (415 × 415)	EI 120	1 117,90
138472	300 × 300 (515 × 515)	EI 120	1 274,80
138473	400 × 400 (615 × 615)	EI 120	1 431,60
138474	500 × 500 (715 × 715)	EI 120	1 590,40
138475	600 × 600 (815 × 815)	EI 120	1 761,30
138476	700 × 700 (915 × 915)	EI 120	2 028,60
138477	800 × 800 (1015 × 1015)	EI 120	2 229,70

* w nawiasie podano całkowity wymiar klap rewizyjnych

UWAGA

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-XS



Drzwi rewizyjne Promat®


PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

OPIS MATERIAŁU

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła drzwi. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła drzwi na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocyliniczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydłowe drzwi rewizyjne Promat® mogą być montowane w ścianach szachtowych Promat, **ścianach masywnych (żelbetowych, monolitycznych, prefabrykowanych lub murowanych) oraz w ścianach lekkich** o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa drzwi rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych w zabezpieczonych ogniowo ścianach i szachtach.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44



Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
119685	200 × 200 (310 × 310)	EI 30	394,10
119686	300 × 300 (410 × 410)	EI 30	438,40
119687	400 × 400 (510 × 510)	EI 30	476,50
119690	500 × 500 (610 × 610)	EI 30	526,90
119691	600 × 600 (710 × 710)	EI 30	567,10
146675	700 × 700 (810 × 810)	EI 30	605,20
124774	800 × 800 (910 × 910)	EI 30	645,40
119692	200 × 200 (370 × 370)	EI 60	717,80
119693	300 × 300 (470 × 470)	EI 60	786,20
119694	400 × 400 (570 × 570)	EI 60	848,50
119695	500 × 500 (670 × 670)	EI 60	924,80
119696	600 × 600 (770 × 770)	EI 60	1 001,40

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
146676	700 × 700 (870 × 870)	EI 60	1 176,20
124775	800 × 800 (970 × 970)	EI 60	1 242,60
119697	200 × 200 (310 × 310)	EI 120	830,30
119698	300 × 300 (410 × 410)	EI 120	908,80
119699	400 × 400 (510 × 510)	EI 120	989,20
119700	500 × 500 (610 × 610)	EI 120	1 085,70
119701	600 × 600 (710 × 710)	EI 120	1 186,30
146677	700 × 700 (810 × 810)	EI 120	1 351,10
124776	800 × 800 (910 × 910)	EI 120	1 449,60

* w nawiasie podano całkowity wymiar drzwi rewizyjnych

UWAGA

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-XS

